

DATENBLATT Putzgrundierung orange, Grobkorn

Artikelnummer	52011 (10 l)
Bezeichnung	Putzgrundierung orange, Grobkorn
Anwendung	Flüssige Grundierung mit grober Körnung vor dem Auftrag von groben Lehmputzmörteln. Die Grundierung sorgt für Griffigkeit und Putzhaf-tung auf glatten und/oder schlecht saugenden Untergründen wie Hochdämm-Ziegel, KS-Elementen, Beton, Kalk- und Gipsputzen, Dis-persions-Altanstrichen (fest aber porös), Kunstharz Altputzen usw.
Zusammensetzung	Kalksteinmehl, Wasser, Wasserglas, Ton, Dispersion < 5% (zur Verbes- serung der Haftungseigenschaften und Anwendungssicherheit), Per- lite, Cellulosefasern, Methylcellulose, Xanthan. Körnung 0-1,8 mm,
Lieferform	10 l Eimer, verarbeitungsfertig
Lagerung	Kühl, unbedingt frostfrei, trocken und gut verschlossen sowie für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnete Gebinde sind mind. 12 Monate halt- bar.
Verbrauch	ca. 30 m ² je nach Untergrund
Aufbereitung	Die Wand- und Deckengrundierung ist vor der Verarbeitung sowie zwis- chenzeitlich gut durchzurühren. Bei Bedarf kann die Grundierung mit max. 5 % Wasser verdünnt werden.
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, öl-, fettfrei, dauerhaft trag- und haftfähig sowie ohne durchschlagende Inhaltsstoffe, z.B. Salze sein. Glas- und Keramikflächen abdecken und vor Spritzern schützen.
Verarbeitung	Der Untergrund muss tragfähig, fest und sauber sein. Untergrund-Tem- peratur 5-25 °C. Alte, schlecht haftende Anstriche entfernen, wasserlös- liche Anstriche abwaschen. Sandende Putze abbürsten und nachwa- schen. Stark sandende Untergründe mit Tiefengrund und Festiger vor- bereiten. Frische Gips-, Kalk- oder Zementputze müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein. Ausgeprägt alkalische Untergründe wie z. B. frische Betonflächen mit Sinterhaut müssen vor dem Auftrag fachge- recht fluatiert (neutralisiert), Schalölreste abgewaschen werden. Die Grundierung dient als Haftbrücke für nachfolgenden Lehmverputz keine festigende oder sperrende Wirkung. Der Auftrag erfolgt satt flä- chendeckend per Rolle oder mit der Bürste.
Trocknung	Der nachfolgende Lehmputzauftrag ist erst nach vollständiger Trock- nung, frühestens nach 48 Stunden möglich. Die Trocknung ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Beschichtung	Zur weiteren Beschichtung kann lehmorange® Lehmuniversalputz o- der Lehmunterputz verwendet werden. Putzauftrag auf grundierten Flächen max. 10 mm Schichtstärke.
Reinigung	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Hinweis	Den Angaben und Hinweise in dieser technischen Information ist Folge zu leisten. Sie ersetzen nicht die vom Anwender vorzunehmende Prü- fung auf Eignung von Produkt und Untergrund.
Entsorgung	Reste der Grundierung können mit dem Hausmüll entsorgt werden, an- gerührtes Material vorher eintrocknen lassen.

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Die Angaben dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Dies begründet weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Bei Neuauflage oder Produktveränderung verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

lehmorange® GmbH
Rottenburger Str. 73
84076 Pfeffenhausen
Fon: +49 8782 / 25898-0
www.lehmorange.de

Version 02/2022